



Muro Yeso proyectable

Descripción del producto

Revoque monocapa premezclado en base yeso de aplicación proyectable para interiores. Secado controlado, óptimo tiempo de trabajabilidad.

Usos

Indicado para realizar engrose o enlucidos sobre paredes interiores o cielorrasos.

Preparación del soporte

Las superficies deben estar limpias, firmes, libres de grasas, verdín o cualquier sustancia que pueda provocar el desprendimiento de las piezas colocadas.

En lugares de encuentro de dos materiales diferentes colocar malla de vidrio.

Humedecer el soporte en caso de estar muy seco.

Corregir los defectos en la mampostería que llevarían a aplicar un mayor espesor.

Preparación de la mezcla y aplicación

1. Colocar las guías que delimitaran los paños sobre el muro sobre el cual se proyectara el mortero
2. Verter el contenido la bolsa en la tolva de carga de la maquina proyectadora y regular el caudal de agua hasta obtener la consistencia deseada
3. Colocar la boquilla de manera perpendicular al muro a una distancia aproximada de 20 cm y comenzar a proyectar desde la parte inferior realizando trazas horizontales hasta la parte superior
4. Reglear a través de las juntas y luego rellenar los huecos sin material.
5. Una vez que el material comienza a tirar con la llana alisar y cerrar los poros.

Rendimiento

Rendimiento aproximado 9 a 10 kg por m² cm

Datos Técnicos

Color	Blanco
Densidad aparente premezclado	0.95 g/cm ³
Relación vol. agua de amasado	3:4
Densidad aparente de mortero	1.59 gr/cm ³
Dureza shore c	80-85
Fraguado inicial	45'



2284-664011 |  FINOTEIX.COM.AR
 RUTA 51 KM 453 PARAJE SAN JACINTO
-OLAVARRIA-



OLAVARRIA
FINOTEIX
FÁBRICA DE PREMEZCLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Muro Yeso proyectable

Precauciones

- No utilizar en temperaturas superiores a 30°C o inferiores a 5°C.
- No aplicar sobre pintura.
- No aplicar con exceso de humedad.
- No reutilizar material fraguado.
- No utilizar exceso de agua
- No agregar cemento, cal o aditivos.

Presentación

Bolsa de Polipropileno de 30 kg.

Almacenamiento

6 meses en embalaje original en lugar cubierto sobre tarima al resguardo del sol, humedad.

Manipulación

Utilizar protección respiratoria, guantes, anteojos de seguridad.

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Se debe tener en cuenta que los ensayos fueron realizados en laboratorio y que pueden diferir en obra por las condiciones ambientales, materiales utilizados, humedad, etc... Por otro lado, no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados y manipulados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación debe interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente

OLAVARRIA
FINOTEIX
FÁBRICA DE PREMEZCLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN



2284-664011 | [www.FINOTEIX.COM.AR](http://www.finoteix.com.ar)
RUTA 51 KM 453 PARAJE SAN JACINTO
-OLAVARRIA-